

マルチプル multiple

環境対応

防汚性（耐染料移行、耐血液）

抗菌・防カビ

耐次亜塩素酸ナトリウム対応

耐硬化性（耐アルコール）

難燃性（JABIA V-1744合格）

布張家具等側地防災試験適合品

防災性能試験番号（じゅうたん等）：E1170153

消防庁登録者番号

AFE-13-0285

防 災

登録確認機関名
公益財団法人 日本防災協会

試験番号 E1170153



東京シンコーレザ-株式会社



マルチプル

タイプ：PVC
規格：幅 122cm×30m 乱
裏地：メリヤス
上代：¥1,900/m
MADE IN JAPAN

QUALITY SAMPLE



■環境対応

ECHA(欧州化学物質庁)が公表しているSVHC(高懸念物質) 172物質(2016年2月現在)を意図的に使用しておりません。

■防汚性(耐染料移行、耐血液)

■抗菌・防カビ

■耐次亜塩素酸ナトリウム対応

■耐硬化性(耐アルコール)

■難燃性(JABIA V-1744合格)

■布張家具等側地防災試験適合品

■防災性能試験番号(じゅうたん等): E1170153



MP-1 シラユキ



MP-5 ナノハナ



MP-9 タンポポ




MP-13 サクラ




MP-2 ニュウハク



MP-6 ヒマワリ



MP-10 オウドイロ



MP-14 チョウシュン



MP-3 ウスシラチャ



MP-7 ミカン



MP-11 レンガ



MP-15 コキヒ



MP-4 アマイロ



MP-8 コガレチャ



MP-12 ベンガラ



MP-16 エンジ



MP-17 シラチャ




MP-22 ウスアサギ




MP-27 ワスレナグサ




MP-32 ウスネズミイロ



MP-18 マッチャ



MP-23 ワカタケ



MP-28 トルコイシ



MP-33 ネズミイロ



MP-19 カラシ



MP-24 モエギ



MP-29 ルリイロ



MP-34 ニビイロ



MP-20 コゲチャ




MP-25 クサイロ



MP-30 ハナダイロ



MP-35 クロムラサキ



MP-21 クリイロ



MP-26 ミドリ



MP-31 コイアイ



MP-36 スミイロ

物性測定値(実測値)

試験項目	単位	測定値		試験方法
引張強度	N/3cm	タテ	259.9	JIS K-6772
		ヨコ	121.6	
伸び率	%	タテ	44.0	JIS K-6772
		ヨコ	201.0	
引裂強度	N	タテ	32.9	JIS K-6772
		ヨコ	33.7	
剥離強度	N/3cm	タテ	材破	JIS K-6772
		ヨコ	材破	
摩擦色落ち	級	乾布	4以上	JIS K-6772
		湿布	4以上	
耐寒性	-10°C		ひび割れなし	JIS K-6772
耐光性	級		4以上	JIS K-6772
定荷重伸び率	%	タテ	7	JIS K-6772
		ヨコ	42	
残留歪率	%	タテ	1	JIS K-6772
		ヨコ	6	
難燃性			自己消火性	FMVSS No.302
耐次亜塩素酸ナトリウム性			異常なし	次亜塩素酸ナトリウムの水溶液(濃度15,000ppm=1.5%)に24時間浸漬後、水溶液を拭き取り、外観変化(色、形状変化)を確認
耐硬化性(アルコール拭取)			異常なし	70%エタノール、クレゾール石鹼液3%を布に染み込ませ200gで1,000回摩耗させる(100回枚に再度染み込ませる)摩耗試験後、自然乾燥し外観変化(色、形状変化)を確認

※測定値は実測値であり、保証値ではありません。

● お取り扱い上の注意

1) 異材との接触注意

可塑剤(レザーの風合を決める材料)の移行により不具合が生じることがありますので、製品の表面に異質な素材が接触しないようご注意ください。

2) 溶剤類との接触注意

加工時の表面洗浄剤として、ベンジン・アルコール等の溶剤を接触させると、製品の表面が溶けて、可塑剤の溶出や化学物質の吸収により、表面ツヤ変化・硬化や軟化が生じることがあります。

3) 表面洗浄時の注意

上記溶剤の他、漂白剤を使用しないでください。漂白剤を使用すると、ツヤ変化や変色が生じることがあります。表面洗浄用には薄めた中性洗剤をご使用ください。

4) 高温物との接触注意

製品をアイロンがけしたり、ストーブなどの過度な熱源のそばに置かれると、表面ツヤ変化・絞変化・表面粘着・変形・変色が生じることがあります。

● メンテナンス

汚れ落としは基本的に下記の方法で行ってください。

- 1) 柔らかく清潔なウエズ布で乾拭きする。
- 2) 清潔な水もしくはぬるま湯を含ませたウエズで水拭きする→乾拭きする。
- 3) 水もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取る→水拭きする→乾拭きする。

※商品及びご使用方法について不明な点がございましたら、弊社営業員にお問い合わせください。

東京シンコーレザー株式会社
TOKYO SINCO LEATHER CO.,LTD.
 〒116-8533 東京都荒川区東日暮里4-12-1
 tel:03-3803-0151 fax:03-3803-6807
<http://www.tky-sincol.co.jp>



RB-E04004
本社・草加